

セビアン-A 265

1. 主用途 製袋用
2. 性状
- | | |
|-----------|-------------|
| 外観 | 乳白色エマルジョン |
| 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 |
| 乾燥被膜 | 無色透明 |
| 不揮発分(%) | 33~37 |
| 粘度(mPa·s) | 3,300~4,500 |
| pH | 4~6 |
- 測定方法 JIS K6828による
粘度測定条件 BL型粘度計 ローターNo. 3/12rpm、23°C
3. 特長
- (1)冬期の初期接着性良好
 - (2)無溶剤タイプ
 - (3)フタル酸エステル非含有タイプ
4. 規制物質 ホルマリン、PCB、ひ素、重金属、クロムは製造上使用しておりません。危険物には該当いたしません。
5. 荷姿 20kg 段ボールケース
6. 使用上のお願い
- 1)貼合製品の出荷検査は必ず実施して下さい。
 - 2)ご使用の貼合材質を変更されるときは、あらかじめ接着力をお確かめ下さい。
 - 3)冬季、エマルジョンを凍結させないよう保存に十分ご注意下さい。
 - 4)先入れ、先出しの在庫管理を徹底して下さい。

技術データまたは推薦配合処方例等は代表的なものであり、データや工業所有権について保証するものではありません。この製品のお取り扱い等に関しましては、MSDS(製品安全情報データシート)をご覧ください。
なお、品質改良などのため、上記数値を予告無く変更する事があります。