

セビアン-A 3270

- | | |
|------------|--|
| 1. 主用途 | 製袋用 |
| 2. 性状 | |
| 外観 | 乳白色エマルジョン |
| 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 |
| 乾燥被膜 | 無色透明 |
| 不揮発分(%) | 19 ~ 23 |
| 粘度(mPa·s) | 2000 ~ 3000 |
| pH | 5.5 ~ 7.5 |
| 測定方法 | JIS K6828による |
| 粘度測定条件 | BM型粘度計 12rpm、23℃ |
| 3. 特長 | 1) ウェットタック良好
2) フタル酸系可塑剤不使用タイプ
3) ロール適性良好 |
| 4. 規制物質 | ホルマリン、PCB、ひ素、重金属、クロムは、製造上使用しておりません。危険物には該当いたしません。 |
| 5. 荷姿 | 20kg段ボールケース |
| 6. 使用上のお願い | 1) 貼合製品の出荷検査は必ず実施して下さい。
2) ご使用の貼合材質を変更されるときは、あらかじめ接着力をお確かめ下さい。
3) 冬季、エマルジョンを凍結させないよう保存に十分ご注意下さい。
4) 先入れ、先出しの在庫管理を徹底して下さい。 |

技術データまたは推薦配合処方例等は代表的なものであり、データや工業所有権について保証するものではありません。この製品のお取り扱い等に関しましては、MSDS(製品安全情報データシート)をご覧ください。
なお、品質改良などのため、上記数値を予告無く変更する事があります。